

IZJAVA O LASTNOSTIH

ŠT. 14315-1/EXY 09/2023/V0

EXY 09



1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	EXY 09
2. Predvidena uporaba:	Toplotnoizolacijski izdelek za gradnjo – In-situ poliuretanska pena
3. Proizvajalec:	HONTER Company s.r.o., Na strži 2102/61a, Praga 4 – 140 00, Češka
4. Pooblaščen zastopnik:	LAMBDA, svet izolacij d.o.o., Tomažičeva ul. 4, 2310 Slov. Bistrica
5. Sistemi AVCP:	Za uporabo v zvezi z regulacijo na požar – sistem 3 Vsaka uporaba – sistem 3
6. Harmonizirani standard: EN 14315-1:2013	Priglašeni organ: 1200 Poročilo o oceni št. 1020-CPR-020048224 Tehnični in testni inštitut za gradbeništvo Praga, SOE, Prosecká 811/76a,

7. Deklarirane lastnosti:

Tabela št. 1

LASTNOST	HARMONIZIRANI STANDARD:	DEKLARIRANA RAVEN/RAZRED
Debelina	EN 14315-1:2013	±5%
Začetna vrednost toplotne prevodnosti pri 10 °C		$\lambda_{Di} = 0.036 \text{ W/m.K}$
Deklariran koeficient toplotne prevodnosti po staranju (λ_D)* v skladu s Prilogo J standarda EN 14315-1:2013 in pri temperaturi 10 °C		$\lambda_D = 0.037 \text{ W/m.K}$
Reakcija na ogenj		Class E
Reakcijski profil pri 21°		NPD
Gostota jedra pri prostem dvigu		8 - 10,5 kg/m ³
Stabilnost odziva na ogenj med staranjem/razgradnjo		Odziv na požar se s časom ne zmanjša v skladu s Cl. 4.2.5.2 EN 14315-1
Stabilnost toplotne odpornosti med staranjem/razgradnjo		NPD
Stabilnost tlačne trdnosti med staranjem/razgradnjo		NPD
Vsebina zaprte celice		CCC1 (<20 %)
Difuzijski faktor vodne pare		$\mu \leq 2,84$
Kratkoročna absorpcija vode z delnim potopom		NPD
Tlačna obremenitev pri 10%odstotni obremenitvi		NPD
Kompresivno leženje		NPD
Absorpcija zvoka - ponderirani koeficient absorpcije zvoka		$a_w = 0.60-0.75$ (Razred C – visoka absorpcija) za debelino $\geq 250 \text{ mm}$
Nevarne snovi – emisije organskih snovi (EN ISO 16000-10)		Izpolnjuje zahtevo za emisijo organskih snovi
Oprijem na podlago pravokotno na površine		NPD
Odziv na ogenj v standardnih sklopih, ki simulirajo končno uporabo		NPD
Deformacija pri določeni tlačni obremenitvi in temperaturnih pogojih Obremenitev: 20 kPa; Temperatura: (80±1)°C Čas: (48±1) hod		NPD
Dimenzijska stabilnost (70±2)°C a RH (90±5)%		NPD
Dimenzijska stabilnost (-20±3)°C		NPD

Opomba: NPD - zmogljivost ni določena. Oznaka: PU EN 14315-1-CCC1- MU4-AW0,5-0.8(180-360 mm) Opomba: *Deklarirane vrednosti so bile določene na podlagi meritev, ki jih je izvedel priglašeni organ, in internih meritev - na vzorcih, pripravljenih pod standardnimi laboratorijskimi pogoji. Parametri se lahko razlikujejo glede na podlago in tehniko nanašanja.



IZJAVA O LASTNOSTIH

ŠT. 14315-1/EXY 09/2023/V0

EXY 09



Tabela št. 2

Debelina (mm)	Deklariran koeficient toplotne prevodnosti po staranju (λ_D)* v skladu s Prilogo J standarda EN 14315-1:2013	Stopnja toplotne odpornosti (RD) po staranju
150	0.037	4.05
160	0.037	4.32
170	0.037	4.59
180	0.037	4.86
190	0.037	5.14
200	0.037	5.41
210	0.037	5.68
220	0.037	5.95
230	0.037	6.22
240	0.037	6.49
250	0.037	6.76
260	0.037	7.03
270	0.037	7.30
280	0.037	7.57
290	0.037	7.84
300	0.037	8.11
310	0.037	8.38
320	0.037	8.65
330	0.037	8.92
340	0.037	9.19
350	0.037	9.46

Zmogljivost proizvoda, identificiranega zgoraj, je v skladu z navedeno zmogljivostjo iz točke 7. Ta izjava o lastnostih se izdaja v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

 HONTER® Company s.r.o.
Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4
IČ 24719609
DIČ CZ24719609

V Pragi, 30.07.2023 Jan Černý,
generalni direktor družbe Honter Company s.r.o.